

WEAVE NATURE

GEWEVEN TAPIJT



T A P I J T

Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685	klasse 23 en 32
Toepassing	Woon gebruik	woonomgeving, zwaar gebruik
	Project gebruik	normaal project gebruik
Eigenschappen	Woon gebruik	trappen, zwenkwielen ¹⁾ , vloerverwarming, antistatisch lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 1, brandvertragend Cfl-s1*
Breedte	cm	400 en 500
Poolmateriaal		90% polypropyleen / 10% wol
Garen		gesponnen, 3-draads getwijnd
Verfmethode		garenverf
Rugmateriaal		actionback met soft fleese
Drager		d.m.v. ketting en inslag
Weefdeling	mtr	235
Inslag	mtr	270-400 afhankelijk van dessin
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ² 575
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ² 1800
Poolhoogte	ISO 1766	mm 3,0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm 6,0
Lichtechtheid	ISO 105B02	6-7
Wrijfechtheid	ISO 105-x12	4-5
Waterbestendigheid	ISO 105-E01	4-5
Electrostatische oplading	ISO 6356	kV ≤ 1
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm ≤ 10 ¹⁰
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm ≤ 10 ¹⁰
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² K/W 0,070
Contactgeluidisolatie	ISO 140-8)	dB ca. 22
Slipbestendigheid	EN 14041	DS (antislip)
Brandgedrag	EN 14041/9239-1	Cfl-s1*
DOP nummer		1036-123757/8
Produs nummer		FFCC27B9
Garantie	op slijtage	7 jaar
Legadvies		zie bijlage PDF en stalenkaart

* Mits geheel verlijmd

¹⁾ bij gebruik van bureaustoelen adviseren wij Jumbo bureauplatten te gebruiken

REG.NR

FFCC27B9

www.pro-dis.info

CE

EN 14041
DOP:
1036-123757/8

EN 1307



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl